



## reacto<sup>®</sup> Laser

**Selbstdurchschreibepapier lasergeeignet, Rolle und Format**  
**Carbonless paper suitable for laser printers, in reels and sheets**  
**Papier autocopiant imprimantes laser, bobine et format**

### Technische Daten / Technical Data / Données Techniques

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur			Toleranz Tolerance Tolérance
			CB 80 Laser	CFB 86 Laser	CF 80 Laser	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	80	86	80	± 4 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	μm	98	105	90	± 5
Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé Bekk recto	ISO 5627	Bekk s	35	45	40	± 20
Weißer R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	103	92	93	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500	6.500	6.500	± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8	5,8	5,8	± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications